

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



FUNDENTES Y DESGASIFICANTES

INFORMACION TECNICA

BRONCIV 40-R

FUNDENTE DE COBERTURA PARA LATONES

DESCRIPCION

Desarrollado especialmente para su aplicación en la recuperación de escorias, virutas y chatarras de bronce amarillos, con un excelente poder cubriente, que aísla totalmente al metal del medio ambiente, evitando así la oxidación del mismo.

A su vez elimina las impurezas que contiene el metal, derivándolas a la escoria.

Otra característica de BRONCIV 40-R es su enérgica actividad, la que permite lograr índices de recuperación elevados y exentos de gases.

FORMA DE USO

Antes de cargar el crisol, se precalienta y se agrega la mitad de BRONCIV 40-R, siendo el porcentaje a utilizar, de aproximadamente un 1 % a 2,5 % sobre el peso del metal a fundir, variando de acuerdo a las características de él, inmediatamente después se procede a efectuar la carga metálica.

Al llegar a un estado de fusión incipiente, se añade el resto de fundente. Se notará que la capa cubriente se irá espesando, eso es signo evidente de que la acción del mismo ya comenzó y se está limpiando la carga.

Cuando el metal esté totalmente fundido, remover con una varilla de hierro, en sentido rotativo y proceder a desescoriar, tratando de dejar una pequeña capa cubriente.

En este punto se sugiere desoxidar con litio, llevar a temperatura, desescoriar y colar.

PRESENTACION

La línea BRONCIV, se provee en bolsas con protección de polietileno de 40 kgrs.