

# PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis  
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires  
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA  
e-mail: [cividino@rcc.com.ar](mailto:cividino@rcc.com.ar)



## PINTURAS REFRACTARIAS



# PINTACIV BLANCO COQUILLA

### Descripción

Pintura en polvo para ser dispersada en agua, especialmente desarrollada para fundir hierro en coquilla.

### Preparación

Es fácilmente dispersable en agua, siendo aconsejable el uso de agitador mecánico.

#### Dilución sugerida

Blanco Coquilla	1,00 Kg
Agua	1,450 L

Con esta dilución se obtiene aproximadamente 1,900 l de pintura lista para usar a 30 °Bé.

#### Nota :

*Es conveniente agitar la pintura a intervalos regulares durante su uso, debido a que a tan bajo Bé muestra una ligera tendencia a sedimentar, aunque dichos sedimentos son blandos y fácilmente redispersables.*

### Presentación

Bolsas de rafia de polipropileno con polietileno interior conteniendo 20 Kg.

