

PIREM S.A.

Planta Ind.: Pque. Ind. TILISARAO (5773) - Pcia. San Luis
Scalabrini Ortiz 3240 - (1678) CASEROS - Pcia. Buenos Aires
Tel/fax: (54-11) 4751-0192/6040 - REPUBLICA ARGENTINA
e-mail: cividino@rcc.com.ar - web: www.cividino.com.ar



RESINAS LIQUIDAS (OTRAS APLICACIONES)

INFORMACION TECNICA

Fenolciv 2240

Resol fenólico para impregnación

Descripción

Fenolciv 2240 forma parte de una familia de resinas destinadas a la impregnación.

Esta en particular fue diseñada para ser utilizada en la impregnación de fibras inorgánicas.

Más específicamente para impregnación de lana de vidrio, lana de mineral o lana de escorias.

Forma de uso

Debido a que es una solución acuosa puede ser diluida con agua en función de la formulación a usar y el método de aplicación.

En general se aplica en forma de niebla.

Admite una gran variedad de aditivos.

Se desaconseja la utilización de vapor para pulverizar.

Su estabilidad en envase en función del tiempo y temperatura es baja, por lo tanto se aconseja almacenarla en envase cerrado, en cámara frigorífica a temperaturas inferiores a 10 °C.

Ventajas

- ⇒ Buena adherencia sobre la fibra.
- ⇒ Buena estabilidad del impregnado.
- ⇒ Facilidad de conformado de la manta.
- ⇒ Baja alcalinidad del impregnado lo que asegura la inalterabilidad del material propio de la fibra.

Presentación

Se provee en tambores de 200 L conteniendo 240 kg netos.

Se recomienda mantener los envases herméticamente cerrados y en cámara frigorífica cuando no están en uso.